BITUM
LEADING WATERPROOFING TECHNOLOGIES

A12

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ HRUBOSTENNÝ HYDROIZOLAČNÝ MATERIÁL NA VODNEJ BÁZE

A12

- A12 je Asfaltový modifikovaný hrubostenný hydroizolačný materiál na vodnej báze s dobrými hydroizolačnými vlastnosťami, ohybnosťou a pružnosťou v širokom rozmedzí teplôt (-10°C až 80°C).
- A12 je vhodný pre použitie na zvislé aj vodorovné plochy. Aplikácia je jednoduchá a ľahká, pri aplikácii nie je nutné zohrievanie materiálu. Aplikuje sa za studena, a nie je prchavý ani horľavý. Vo vysušenom a vyzretom stave sa z neho stáva veľmi odolná dlhotrvajúca tesniaca membrána. Vďaka vysokej flexibilite v kombinácií s odolnosťou voči roztrhnutiu je ideálny na premostenie štrukturálnych prasklín. Výsledný povch je v rámci možností vyhladený.
- A12 tvarovo kopíruje podkladový materiál.
- A12 sa veľmi ľahko aplikuje bez-vzduchovým striekaním ale taktiež sa môže nanášať natieraním alebo valčekovaním. Pri valčekovaní alebo natieraní, sa vrstvy aplikujú krížovo. Aplikuje sa len v jednej vrstve. Ako penetračný náter sa používa A12 zriedený s vodou.
- A12 sa používa pre vodotesnú izoláciu spŕch a balkónov (pred finálnym obkladom) alebo aj na izoláciu základových múrov a pivníc, kamenných stien aj základových pilierov.

A12

- neustále pružná hydroizolačná vstva, bez presahov, bez spojov
- 100% vynikajúca prilnavosť na betón, oceľ, drevo, PVC
- dobrá schopnosť zaliať trhliny
- môže byť použitý na nerovnom povrchu
- aplikuje sa v jednej vrstve
- možno aplikovať vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním na základové múry do výšky 4m bez lešenia
- len minimálne prípravné práce pred aplikáciou v porovnaní s inou technológiou. (horúci asfalt, asfaltové lepenky, P.V.C.fólie, ...)
- vyhladí povrch stien
- rýchlo a ľahko použiteľná technológia
- penetračný náter - A12 riedený s vodou 1:10

BITUM
LEADING WATERPROOFING TECHNOLOGIES

MULTIGUM

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Vzhľad: Čierno-šedá lesklá pasta.
Špecifická hmotnosť: 0,64 gr/ml.
Viskozita: viac ako 20.000 cps.
Pevný obsah (%): 65.
Predĺženie: do 600 % (podľa hrúbky aplikácie).
Tekutosť pri 80°C: nešmykľavá pevná hmota.
Tekutosť pri -10°C:nepraská.
Odolnosť proti striekajúcej vode: žiadna zmena.
Odolnosť proti stojatej vode: odolný pri zachovaní si väzby k podkladu.
Odolnosť proti tlaku vody (2mm): 1 atmosféra po dobu 72 hodín.
Odolnosť proti prierazu: dobrá.

ZÁKLADOVÉ MÚRY a PILIERE



PODLAHY V SPRCHÁCH



PODLAHY TERÁS

KAMENNÉ STENY

0903 119 628, 0903 446 949
bitum@bitum.eu
WWW.BITUM.EU